



Консультации и комплектации



ГИБКИЙ КАМЕНЬ Инструкция по укладке

Отделочный материал, основой которого является мраморная крошка, предназначен для внутренней и наружной декоративной отделки стен. Влаго-морозоустойчив, долговечен, экологически безопасен.

Изготавливается листами, толщиной 3-4мм и высекается на штампах в форме. При составлении художественных панно вырезается вручную по заготовленному трафарету. В укладке прост, расход клеевых составов минимален.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

ВНИМАНИЕ! Лицевая сторона закрыта защитной бумагой, которая удаляется после завершения процесса укладки.

1. Поверхность стен должна быть прочной, монолитной, оштукатуренной и очищенной от наслоений старых покрытий. Гипсокартонные системы должны быть смонтированы, согласно требований разработчика.

2. Рекомендуется до укладки обработать поверхность стен, колонн и пр. грунтом глубокого проникновения.

3. Клеевые смеси применяются те же, что для укладки керамической плитки с учетом рекомендаций изготовителя (наружные, внутренние работы, влагоморозостойкость и пр.). При выборе клея следует учитывать его цвет (белый, серый, цветные оттенки), т.к. от него будет зависеть цвет расшитых швов. Применение затирочных составов для наружных работ нежелательно.

4. Клеевая смесь наносится на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (высота зуба 3 - 3,5 мм) на площадь до 1 м².

5. Листы материала прикладываются тыльной стороной (бумага на лицевой стороне) к покрытой клеем поверхности и плотно прижимается усилием пальцев рук. Следующий лист укладывается с учетом выбранной ширины шва. Излишки клея выдавливаются в межшовные пространства, после чего они растираются жесткой кистью небольшого размера смоченной в воде, которой и формируется профиль вогнутого расширенного шва. Следует обратить внимание на обязательное покрытие клеем торцевых кромок листа.

6. При укладке формы "Кирпич" необходимо при помощи строительного уровня соблюдать горизонтальность рядов.

7. При укладке формы "дикий камень" не обязательно повторять рисунок изготовителя. Вынув из коробки и отделив все фигурные элементы по линии просечки, рекомендуется перемешать их между собой и производить укладку методом подбора. Начинаящим мастерам для удобства рекомендуем предварительно составить раскладку на полу.

8. Для подгонки отдельных фигурных элементов возможна прирезка вручную ножницами необходимых конфигураций. При этом, для исключения отходов, кроить нужно так, чтобы оставшийся элемент мог быть использован в дальнейшем.

9. Материал достаточно эластичен для отделки колонн и других криволинейных поверхностей. Для отделки углов 90°С (прямых углов) при окружающей температуре ниже 25°С, рекомендуется легкий прогрев материала при помощи фена. Изгиб материала резким движением нежелателен.

10. Материал устойчив к атмосферным осадкам и повышенной влажности, однако для защиты строительных конструкций (цоколей домов и бассейнов, стен ванных комнат и др.) их необходимо обработать в ходе подготовительных работ гидроизоляционным материалом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Следует избегать попадания концентрированных кислот на плитку из мраморной крошки.

1. Загрязненные места чистятся мягкой щеткой с применением растворов в воде моющих средств.

2. Запыленность устраняется с помощью пылесоса.

